Ripristino di opere in calcestruzzo con malte tixotropiche strutturali

Sistema completo per il ripristino e la protezione di opere e strutture in calcestruzzo degradato in ambiente aggressivo, industriale e/o marino con malte cementizie tissotropiche strutturali e finitura anticarbonatazione elastomerica.

Prodotti utilizzati:

1. **Consilex San**
2. **Repar Monosteel**
3. **Repar Tix HG**
4. **Repar SM**
5. **Protech WAC-T**

Ripristino e protezione di opere e strutture in calcestruzzo degradato posto in ambiente aggressivo, eseguito tramite scarifica meccanica del calcestruzzo degradato, aspirazione forzata della polvere, idrolavaggio in pressione, trattamento consolidante e rialcalinizzante con silicati alcalini in dispersione acquosa **Consilex San di Azichem srl**, seguito da saturazione del supporto, trattamento delle barre d'armatura con passivante a reazione superpozzolanica **Repar Monosteel di Azichem srl**.

Riparazione a spessore del copriferro asportato con malta cementizia tixotropica in categoria strutturale R4 secondo UNI EN 1504/3, fibrorinforzata con tecnologia READYMESH a base di microfibre in polipropilene e vetro, a reazione superpozzolanica, presa accelerata, con granulometria massima 1,8 mm, **Repar Tix HG di Azichem srl**.

Rasatura con rasante cementizio in categoria strutturale R4 secondo UNI EN 1504/3, fibrorinforzato, steso a spessore complessivo di circa 2 mm, **Repar SM di Azichem srl**.

Finitura con pittura a base di elastomeri acrilici e polimeri fluorurati termoplastici (teflon), altamente resistente al passaggio della CO2, certificata UNI EN 1504/2, **Protech WAC-T di Azichem srl**.

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Email: info@azichem.com
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398

Aggiornamento del **28/09/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer