Ciclo di intonacatura deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

Intonacatura deumidificante di murature umide con materiale alla calce idraulica naturale

Prodotti utilizzati:

1. **Untersana**
2. **Sanatigh**
3. **Sanastof**

Intonaco naturale ad elevata porosità costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm, con malta ad alta porosità ad indurimento avvenuto, naturale conducibilità termica e notevole traspirabilità, composta da leganti idraulici, inerti silico-calcarei in razionale distribuzione granulometrica da 0 a 2 mm, silice micronizzata ad attività pozzolanica, tipo **Untersana** di Azichem srl, successivo doppio strato di spessore totale di 20 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3,5, pozzolana micronizzata, inerti silico-calcarei in razionale distribuzione granulometrica da 0 a 2 mm, tipo **Sanatigh** di Azichem srl. Rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3,5 inerti di sabbia silico-calcarea in razionale distribuzione granulometrica da 0 a 0,9 mm tipo **Sanastof** di Azichem srl , finito a frattazzino spugna.

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Email: info@azichem.com
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398

Aggiornamento del **29/09/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer
Totale pagine di questo documento: 1