Revisione e restauro di intonaci

Riempimento di porzioni distaccate di intonaco con boiacca alla calce idraulica naturale

Prodotti utilizzati:

1. **Sanafluens**
2. **Helix Steel AISI 304**

Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco, distaccati dal loro supporto murario, mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8-10 mm e della lunghezza massima di 15 cm, iniezione di miscela fluida composta da calce idraulica, microsilice ad attività pozzolanica, additivazioni antiritiro, tipo **Sanafluens** di Azichem srl, con posa in opera, ove necessario, di connettori elicoidali in acciaio inox di diametro 6 mm tipo **Helix Steel AISI 304** di Azichem srl.

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Email: info@azichem.com
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398

Aggiornamento del **29/09/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer