Intosana Rasante

Rasante minerale bianco, fibrorinforzato, adesivo, di finitura



Rasante fibrorinforzato bianco, specifico per la rasatura di vecchi intonaci o rivestimenti, per livellare sia intonaci nuovi o vecchi, per ripristinare intonaci cavillati e/o fessurati (non di origine statica). A base cemento bianco, calce, inerti selezionati (sabbia silicea), fibre e additivi che ne conferiscono un'ottima adesione, traspirabilità e resistenza finale.

CODICE DOGANALE: 3824 5090
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Polvere
COLORI DISPONIBILI: Bianco
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Sacco da 25 kg

CAMPI D'IMPIEGO

Facile e veloce stesura su svariati supporti, come ad esempio: rasature traspiranti di involucri murari; rasature su cappotti modulari in fibra di legno o in calcio silicato; regolarizzazione di superfici intonacate; rasature di superfici in calcestruzzo; regolarizzazione e rasature di ripristini eseguiti con malte cementizie; applicazione a spessori prevalentemente sottili (da 1 a 4 mm) con contemporaneo livellamento di rientranze, imperfezioni etc.
In condizioni particolarmente gravose di esercizio è consigliabile interporre, fra prima e seconda mano, la rete in fibra di vetro alcali-resistente Armaglass 160 (la rete va parzialmente annegata sulla prima mano ancora fresca di Intosana Rasante).
La traspirabilità, unita alle altre caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, rendono la rasatura realizzata con Intosana Rasante un supporto ideale per accogliere qualsiasi genere di pittura ed in particolare i tinteggi minerali a base di silicato di potassio o di grassello di calce.

SUPPORTI CONSENTITI

Malte cementizie, alla calce e miste - Intonaci e malte a base calce e calce-cemento

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc.. Supporti lisci vanno irruviditi (ruvidità >= 1mm). Nel caso in cui il supporto, dopo le operazioni di pulizia e di irruvidimento, risulti ancora polveroso e friabile, rimuovere a secco le parti totalmente incoerenti con spatola-spazzola, oppure coadiuvando l'operazione di rimozione con idrolavaggio, quindi consolidare il supporto tramite impregnazione con emulsione acquosa Protech Fix AC steso in due mani abbondanti, la seconda mano immediatamente prima della stesura del Intosana Rasante con tecnica del "fresco su fresco" (i consumi di Protech Fix AC per questa operazione di primerizzazione sono compresi fra 120 e 250 gr/m2). Bagnare adeguatamente il supporto con acqua prima dell'applicazione, anticipando e ripetendo più volte questa operazione nel caso di supporti molto porosi ed assorbenti o in presenza di climi caldi e aridi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere gradualmente Intosana Rasante e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, di consistenza plastica, facilmente lavorabile con spatola metallica piana o cazzuola sia su superfici verticali che a soffitto. Si consiglia la miscelazione con trapano a frusta o con miscelatori ad alta efficienza. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 24-26% in peso (6-6,5 litri per sacco da 25 kg). Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi. Applicare con cazzuola o lama e finire con frattazzo, frattazzo spugna o spatola. Risultati ottimali di finitura si ottengono stendendo il Intosana Rasante a due mani (la seconda mano va stesa dopo adeguata asciugatura della prima). La finitura a spatola consente l'ottenimento dell'effetto "spatolato antico". La finitura a frattazzo evidenzia la granulometria del prodotto. Su supporti molto disomogenei (cavillature, salti di spessore, discontinuità) ed in condizioni gravose d'esercizio, è consigliabile interporre, fra prima e seconda mano, rete in fibra di vetro alcali-resistente Armaglass 160 (la rete va parzialmente annegata sulla prima mano ancora fresca di Intosana Rasante).
La stagionatura umida prolungata e la conveniente protezione delle superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, sono essenziali per una corretta maturazione.

METODI DI APPLICAZIONE

Cazzuola - Frattazzo - Intonacatrice - Spatola

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Applicare in due mani
- Diametro massimo aggregato: 1.2 mm
- Spessore massimo consigliato: 10 mm
- Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C
- Conservabilità: 6 mesi
- Miscelare con acqua: 24-26 %
- Spessore minimo consigliato: 3 mm

SPECIFICHE TECNICHE

UNI EN 1015-12
Adesione al supporto **> 0.5 N/mm²**

UNI EN 1745
Conduttività termica **0.37 - 0.44 W/mK**

Permeabilità al vapore acqueo **%**

UNI EN 1015-11
Resistenza a compressione **> 3 N/mm²**

UNI EN 1015-18
Assorbimento d'acqua in peso **< 0.4 kg/(m² • h^0.5)**

Massa volumica **1300 kg/m³**

UNI EN 13501-1
Reazione al fuoco **A1**

UNI EN 1015-19
Trasmissione del vapore acqueo T=23°C - U.R. 50 (μ) **15**

CONSUMI

Circa 1,5 kg/m² di Intosana Rasante per ogni millimetro di spessore da realizzare (mediamente 3 kg per ogni metro quadrato).

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. I contenitori aperti devono essere utilizzati immediatamente. Teme l'umidità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.