

Sanafarbe P

Pittura atossica al grassello di calce, traspirante, per esterni e interni



Pittura per interni ed esterni, traspirante, naturale, atossica, di tipo diffusivo, al grassello di calce. Formulazione a base minerale preparata secondo le ricette della tradizione, ad elevate capacità antimuffa naturali grazie all'alcalinità del grassello di calce, per l'impiego negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

CODICE DOGANALE: 3209 9000

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Liquido

COLORI DISPONIBILI: Bianco / Azichem - grassello di calce

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Secchio da 4 l - Secchio da 14 l

COS'È SANAFARBE P

Prodotto a base di grassello di calce e pigmenti naturali. Sanafarbe P presenta una elevata traspirabilità, una spiccata attitudine antimuffa ed antibatterica. Non presenta solventi, diluenti, sostanze nocive in generale.

CAMPI D'IMPIEGO

Pitturazioni decorative e risananti di ambienti interni ed esterni.

SUPPORTI CONSENTITI

Intonaci - Malte cementizie, alla calce e miste - Cartongesso - Gesso

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili, organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse. E' sempre consigliabile un trattamento fissativo preliminare delle superfici con con primer consolidante, trasparente, Sanaxil Fix, a base di silicato di potassio. L'applicazione di Sanaxil Fix può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo: il numero di mani necessarie e il rapporto di diluizione con acqua più adatto dovranno essere determinati in funzione delle condizioni e degrado di assorbimento dei supporti. L'intervallo di diluizione ammissibile prevede addizioni di acqua sino ad un massimo del rapporto 1:1.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare mediante pennello, rullo, spruzzo, in due mani, distanziate, l'una dall'altra, di circa 24 ore. Consente l'agevole riproduzione di finiture tradizionali tipo: spugnatura, strofinatura, marezzatura, tamponatura. Sanafarbe P è secca al tatto dopo 2 ore, può essere sovrapplicata dopo 4 ore, mentre risulterà secca in profondità dopo 8-16 ore.



METODI DI APPLICAZIONE


Pennello - Rullo - Spruzzo


PULIZIA STRUMENTI


Acqua


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

 Conservabilità: 12 mesi

 Esente da solventi

 Temperatura di applicazione: +8 / +30 °C

 Consumi: 0.35 - 0.40 l/m²

 Peso specifico: 1.30 kg/dm³

SPECIFICHE TECNICHE

10' a 150°C

Residuo secco **59.40 %**

ASTM D 5887

Coefficiente di permeabilità **125 μ**

pH **13**

EN 13300 - categoria

Resistenza all'abrasione umida **2**

CONSUMI

Da 0,20 a 0,40 litri di Sanafarbe P per ogni metro quadrato di superficie da pitturare.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **25-07-2022**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer
Totale pagine di questo documento: 3

VOCE DI CAPITOLATO

Pitturazione minerale estetico protettiva, sanificante, antimuffa, traspirante, atossica, per ambienti interni ed esterni, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di pittura tipo Sanafarbe P di Azichem Srl, a base di grassello di calce. Prima della tinteggiatura il supporto dovrà essere opportunamente preparato al fine di risultare pulito, esente da tracce di vecchie pitture, privo di polvere, etc.
Consumi: 0,3 - 0,4 l/m²

Caratteristiche tecniche di Sanafarbe P di Azichem Srl:

- Coefficiente di permeabilità (ASTM D 5887): μ 125
- pH: 13
- Residuo secco (10' a 150 °C): 59,4%
- Peso specifico: 1,30 kg/dm³

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

In funzione delle condizioni di temperatura all'atto della stesura e durante le fasi di asciugatura ed essiccazione, i colori potranno subire leggere variazioni cromatiche.

Evitare la prolungata esposizione diretta al vento ed all'insolazione, delle superfici fresche.

