

Protech Fix Metacryl

Primer consolidante e impregnante per calcestruzzo a base solvente



Primer monocomponente a base di speciali copolimeri metacrilici in veicolo solvente specifico per l'applicazione su supporti in calcestruzzo sia interni che esterni.

CODICE DOGANALE:

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Liquido

COLORI DISPONIBILI: Trasparente

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Latta da 5 l

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Prodotto polivalente con ottima adesione ai supporti
- Ottima penetrazione nel supporto
- Elevata resistenza all'alcalinità
- Resistenza alle macchie di fuliggine e ai fumi
- Aumenta la resistenza del calcestruzzo in ambienti aggressivi industriali

CAMPI D'IMPIEGO

- Primer per finiture in resina
- Impregnante consolidante di supporti cementizi
- Mano di fondo su calcestruzzo particolarmente assorbente e/o sfarinante
- Primer consolidante idoneo per uniformare l'assorbimento del supporto

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono pregiudicare l'adesione del rivestimento. In caso di ripristino utilizzare preliminarmente malte e prodotti idonei e adatti al sistema. Attendere i tempi di essiccazione prima di applicare il rivestimento successivo. La superficie deve essere asciutta e priva di umidità. Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della finitura.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Omogeneizzare accuratamente il prodotto agitando manualmente il contenitore prima dell'uso oppure meccanicamente avendo cura di utilizzare un utensile pulito e privo di sostanze potenzialmente inquinanti. Applicazione Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. Sul supporto adeguatamente preparato, applicare una mano di prodotto avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare. Attendere almeno 4 ore prima di applicare il ciclo di finitura o rivestimento.

METODI DI APPLICAZIONE

Pennello - Rullo - Spruzzo

PULIZIA STRUMENTI

Diluente per resine

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI



Conservabilità: 12 mesi



Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C



Usare indossando guanti protettivi

SPECIFICHE TECNICHE

Determinazione della densità **0.85 kg/l**

Temperatura di esercizio **-20 / +90 °C**

Determinazione delle materie volatili (VOC) **> 350 g/l**

Indurimento completo a 20°C **7 gg**

ASTM D 7234

Adesione per trazione diretta **>2.5 MPa**

Indurimento al tatto a 20°C **2 h**

CONSUMI

Circa 0,1-0,15 kg/m² di Protech Fix Metacryl in funzione dell'assorbimento del supporto.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **11-08-2026**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5°C, in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole
- Nel periodo estivo la temperatura durante l'applicazione non dovrà superare i +35°C
- Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive la posa
- Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione
- Non utilizzare in presenza di umidità di risalita capillare

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

