Readymesh PW-120

Microfibra polipropilenica fibrillata da 12 mm per massetti e calcestruzzi



Readymesh PW-120 è una micro-fibra ausiliaria polipropilenica fibrillata, di lunghezza pari a 12 mm, adatta per l'addizione in conglomerati cementizi in genere. L'aggiunta di Readymesh PW-120 all'impasto permette di contrastare il fenomeno delle fessurazioni da ritiro plastico del calcestruzzo, oltre ad avere effetti positivi per quanto riguarda la duttilità dell'impasto, la resistenza al gelo/disgelo, la resistenza agli urti e l'impermeabilità complessiva. Tipici utilizzi sono nei massetti di sottofondo, nei getti di piccolo spessore, nei pavimenti in calcestruzzo e nelle massicciate in misto cementato.

CODICE DOGANALE: 5503 4000
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Fibre
COLORI DISPONIBILI: Bianco
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Sacchetto igrodegradabile da 1 kg - Scatola: 18 x (Sacchetto igrodegradabile da 1 kg) - Pallet: 30 x (Scatola da 18 Kg)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Le fibre sintetiche in poliolefina della linea READYMESH sono particolarmente indicate nella confezione di conglomerati cementizi destinati in ambienti aggressivi o potenzialmente aggressivi e in ambienti alcalini dove è, quindi, richiesta elevata resistenza chimica e in tutti i sistemi a base cementizia dove potenzialmente si possa innescare fenomeni di corrosione.

CAMPI D'IMPIEGO

Massetti di sottofondo (anche con impianti radianti), getti di piccolo spessore piccola prefabbricazione, pavimenti in calcestruzzo, massicciate in misto cementato e strutture di calcestruzzo in genere, anche in abbinamento alla tradizionale armatura metallica.

SUPPORTI CONSENTITI

Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste

MODALITÀ D'IMPIEGO

Addizionare le fibre al conglomerato durante la miscelazione, dopo aver aggiunto al miscelatore gli aggregati previsti. L'addizione delle fibre prima di aver aggiunto gli aggregati potrebbe causare una errata dispersione delle fibre nella matrice. Il dosaggio, a seconda dell'impiego, normalmente è compreso tra 0,6 e 1,5 kg per metro cubo di conglomerato. Nel caso di massetti di sottofondo in sabbia/cemento, si consiglia un dosaggio di circa 1 kg per metro cubo.

METODI DI APPLICAZIONE

Addizionare ad altri componenti

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Conservabilità illimitata
- Peso specifico: 0.91 g/cm³
- Lunghezza: 12 mm
- Resistente ai raggi UV

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale alcalino-resistente

Materiale non tossico

Modulo elastico **2206 - 2953 MPa**

Numero di filamenti **> 120'000'000 nr/kg**

Punto d'infiammabilità **160 °C**

Punto di rammollimento **150 °C**

Resistente agli agenti chimici

Resistenza a trazione **190 - 325 MPa**

CONSUMI


Variabile in base al tipo di lavoro da realizzare (massetti, intonaci, malte), mediamente da 0,6 a 1,5 kg per ogni metro cubo di conglomerato cementizio.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Teme l'umidità.

GALLERIA FOTOGRAFICA





AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.