

Syntech Pavicar

Rivestimento poliuretanico elastico, autolivellante, impermeabilizzante



Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche e poliuretaniche; per il rivestimento, l'impermeabilizzazione e la protezione elastica di tetti, terrazze, marciapiedi, scale, parcheggi e superfici crepate o soggette a microfessurazione e cavillature.

CODICE DOGANALE:

COMPONENTI: Bicomponente

ASPETTO: Liquido + Liquido

COLORI DISPONIBILI: Grigio agata / Marrone rame

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Latta da 4.17 kg [A] - Latta da 8.3 kg [A] - Latta da 16.7 kg [A] - Latta da 0.83 kg [B] - Latta da 1.7 kg [B] - Latta da 3.3 kg [B] - Kit: 1 Latta da 4.17 kg [A] + 1 Latta da 0.83 kg [B] - Kit: 1 Latta da 8.3 kg [A] + 1 Latta da 1.7 kg [B] - Kit: 1 Latta da 16.7 kg [A] + 1 Latta da 3.3 kg [B]

CERTIFICAZIONI OTTENUTE E NORMATIVE



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata resistenza all'usura
- Applicabile su superfici catramate e guaine bituminose
- Prodotto pedonabile idoneo per rivestire ed impermeabilizzare tetti piani
- Facilità e velocità di applicazione con rapidi tempi di intervento
- Effetto morbido e vellutato al tatto
- Prodotto elastico resistente a sollecitazioni dinamiche
- Disponibile in due colorazioni

CAMPI D'IMPIEGO

- Rivestimento impermeabile di supporti in calcestruzzo, ceramica, gres porcellanato, legno, lamiere, supporti catramati e guaine bituminose, opportunamente primerizzati.
- Realizzazione di protezioni elastiche ed impermeabili di aree parcheggi multilivello, sia interne che esterne.
- Ideale nei cicli di impermeabilizzazione di balconi, tetti e terrazze in quanto non necessita di preliminari lavori di demolizione o sostituzione dei rivestimenti. La sua applicazione permette di realizzare uno strato continuo, elastico ed impermeabile resistente all'usura ed al calpestio.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Prefabbricati - Legno - Membrane bituminose - Massetti di sottofondo - Laterizi - Lapidei porosi



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Superfici in calcestruzzo esenti da umidità

Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono pregiudicare l'adesione del rivestimento. In caso di ripristino utilizzare preliminarmente malte e prodotti della linea FLOOR o della linea REPAR idonei allo scopo. Attendere i tempi di essiccazione prima di applicare il rivestimento successivo. La resistenza alla trazione del supporto non deve essere inferiore a 1.5 N/mm². Eventuali verniciature, rivestimenti o pitture esistenti, residui di lattime di cemento, oli disarmanti, grassi, siliconi ecc. possono essere rimossi meccanicamente mediante carteggiatura con monospazzola levigatrice, sabbiatura, idrosabbiatura o rimozione chimica, trattando il supporto con DETERG A (diluito in acqua 1:10) lasciato agire fino alla completa reazione, quindi risciacquando con acqua. Attendere che il pavimento sia asciutto prima di procedere con l'applicazione di SYNTECH PAVICAR. La superficie di applicazione deve essere in ogni caso asciutta e priva di umidità.

Crepe e fessurazioni

In caso di fessure statiche, per la sigillatura utilizzare la boiaccia strutturale GROUT CABLE oppure malte della linea FLOOR, oppure prodotti epossidici tipo SYNTECH PRIMER EP-W o SYNTECH AS 21. La sigillatura di fessure dinamiche o maggiori di > 4-5 mm deve essere valutata in cantiere. Generalmente possono essere stuccate utilizzando materiali elastomerici o lavorate come giunti di movimento.

Stuccature e ripristini localizzati

Eventuali buchi, mancanze, riparazioni di porzioni di calcestruzzo possono essere effettuate mediante applicazione di nostre malte della linea FLOOR o della linea REPAR. Eventuali piccole stuccature di buchi e mancanze possono essere eseguite mediante applicazione di malta epossidica SYNTECH AS 21.

Realizzazione di sgusci tra le giunzioni orizzontali e verticali

Realizzare uno sguscio di raccordo nei punti di giuntura orizzontale-verticale, nei punti tecnici e in quelli di servizio, mediante l'utilizzo di malta cementizia osmotica OSMOCEM SCK, per un'altezza di circa 5 cm.

Rivestimenti in resina

Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono pregiudicare l'adesione del rivestimento come sporco, grasso, olio, ecc. Carteggiare la superficie mediante levigatura meccanica con dischi diamantati ed aspirazione delle polveri.

Superfici catramate o con guaine bituminose

Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono pregiudicare l'adesione del rivestimento. Eventuali verniciature, rivestimenti o pitture esistenti devono essere eliminate mediante sabbiatura, idroscarifica, rimozione meccanica o raschiatura. Le superfici catramate o rivestite con guaine bituminose devono preventivamente essere trattate mediante applicazione di boiaccia osmotica OSMOCEM N impastata con emulsione acquosa composta da una parte in peso di acqua e una parte in peso di lattice BOND PLUS. Attendere 48 ore dalla posa della boiaccia impermeabilizzante (in funzione della stagione), quindi procedere con l'applicazione del sistema impermeabilizzante elastico SYNTECH PAVICAR.

Primer su calcestruzzo

Sul supporto adeguatamente preparato, applicare come primer aggrappante, a pennello o rullo a pelo medio, una mano di SYNTECH PRIMER EP-S, avendo cura di saturare tutta la superficie da trattare. Attendere 12-24 ore prima dell'applicazione della finitura.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Controllo dell'umidità del supporto

Prima della posa dei sistemi e rivestimenti resinosi, verificare sempre il contenuto di umidità residua del supporto. Verificare la presenza di umidità residua mediante il metodo del foglio di plastica secondo la norma ASTM D 4263: fissare con un nastro adesivo al supporto un foglio di polietilene pesante avente dimensione almeno di 45x45 cm. A distanza di 24 ore dalla sua posa, sollevare il foglio e verificare la presenza di segni di umidità.

Se si esegue il test con igrometro a carburo, il contenuto di umidità del supporto deve essere < 4% in peso.

In caso di umidità residua, applicare due o più strati di fondo tricomponente epossidico SYNTECH PAVIDAMP.

Miscelazione

Omogeneizzare accuratamente per almeno 30 secondi i singoli componenti all'interno del loro contenitore mediante agitazione manuale o meccanizzata, avendo cura di utilizzare un utensile pulito e privo di sostanze potenzialmente inquinanti. Unire i due componenti nel rapporto di miscelazione indicato. Aggiungere il componente B (indurente) nel componente A (base) e miscelare con cura fino a completa omogeneizzazione del prodotto. Si consiglia di iniziare a mescolare brevemente i componenti mediante trapano elettrico a basso numero di giri per poi intensificare l'agitazione fino a un massimo di 300 giri al minuto. Evitare tempi troppo lunghi di miscelazione al fine di limitare la quantità di aria inglobata nel prodotto.

Applicazione

Sul supporto adeguatamente preparato, versare SYNTECH PAVICAR sul pavimento distribuendolo mediante spatola dentata in modo uniforme ed omogeneo, avendo cura di realizzare uno spessore costante ed una superficie continua e complanare. Si consiglia di passare il rullo frangibolle sul prodotto fresco al fine di eliminare eventuali bolle d'aria create durante la fase di stesura del prodotto autolivellante. La corretta azione del rullo frangibolle permette l'agevole distribuzione del prodotto ed evita la formazione di microfori che possono pregiudicare l'uniformità e l'impermeabilità del rivestimento. Ad indurimento avvenuto, generalmente dopo 24 ore dalla prima mano, applicare un secondo strato di SYNTECH PAVICAR mediante spatola dentata o rullo a pelo corto.

Verniciatura

Dopo 12-24 ore dal termine della posa del rivestimento elastico impermeabilizzante, applicare uno strato di finitura poliuretanica a solvente SYNTECH PAVICROM PU. Per ottenere una finitura uniforme si consiglia di mantenere un lato sempre fresco durante le fasi di verniciatura. L'applicazione di spessori diversi, dovuti per esempio alla sovrapposizione di diverse rullate, può comportare una differenza di brillantezza finale.



METODI DI APPLICAZIONE

Rullo - Spatola dentata

PULIZIA STRUMENTI

Syntech Diluente Epoxy

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- ☒ Applicare in due mani
- ☒ Peso specifico: 1.38 kg/l
- ☒ Temperatura di applicazione: +10 / +35 °C
- ☒ Usare indossando occhiali protettivi
- ☒ Conservabilità: 12 mesi
- ☒ Pot life: 60 min
- ☒ Usare indossando guanti protettivi

SPECIFICHE TECNICHE

EN 13529

Resistenza agli attacchi chimici severi **See table %**

EN ISO 5470-1

Resistenza all'abrasione Taber espressa come perdita di peso in grammi (mola H22 - 1000 g - 1000 giri) **< 3000 mg**

Determinazione delle materie volatili (VOC) **< 500 g/l**

EN ISO 6272-1

Resistenza all'urto **Class I > 4 Nm**

EN 1062-6

Permeabilità alla CO2 **Sd > 450 m**

EN ISO 2813

Brillantezza **60 Gloss**

Temperatura di esercizio **-20 / +70 °C**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosità **31.500 ± 1500 mPa·s**

Indurimento completo a 20°C **7 gg**

Intervallo di sovrapplicazione a 20°C **12 h**

Indurimento al tatto a 20°C **12 h**

EN 1062-3

Assorbimento capillare **< 0.014 kg/(m² • h^{0.5})**

Residuo secco **97 %**

EN ISO 7783-1

Permeabilità al vapore acqueo **Sd > 50 m**

EN 1542

Adesione per trazione diretta **≥ 3.5 N/mm²**

CONSUMI

Circa 2,0 kg di Syntech Pavicar per ogni metro quadrato di superficie da rivestire, in due mani.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **16-01-2024**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 4

GALLERIA FOTOGRAFICA



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non applicare su supporto non adeguatamente preparati e primerizzati.
- Non applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi.
- Non utilizzare per la sigillatura di crepe e cavillature dinamiche.
- Proteggere il prodotto dall'acqua e dagli agenti atmosferici per le prime 24 ore dalla sua applicazione.
- Nel caso in cui tempi di sovrapposizione siano maggiori di 72 ore, è necessario carteggiare o eseguire una sabbiatura leggera (sweep-blasting) della superficie prima di procedere con l'applicazione della mano successiva per garantire un ancoraggio ottimale.
- Rispettare i rapporti di miscelazione, i consumi ed i tempi di sovrapposizione indicati.

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

