



CSX.0159

SANAREG

Solución de alquilsilano hidropelente antiflorescencia para albañilería

Código de Aduana

3824 9970

Embalajes

- Bidón 5 kg
- Bidón 25 kg

Aplicación

- Pincel
- Rociador

Familia
Consilex

Tipo
Soluciones silánicas o o siloxánicas en dispersión acuosa

Líneas de productos

- Building
- Opus
- Sanageb

Categorías funcionales

- Bonificación de las mamposterías húmedas con enlucidos deshumidificadores
- Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías
- Tratamiento contra sal de las mamposterías

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

La emulsión repelente al agua a base de silano, penetra en los poros capilares de los sustratos minerales y reacciona con los grupos hidroxilo en la superficie formando una barrera invisible repelente al agua que no permite que el agua penetre pero que deja inalterada la transpirabilidad del vapor de agua.

Específico para tratamientos preliminares contra la eflorescencia salina de cuerpos de mampostería, en intervenciones de construcción ecológica y en la restauración de edificios de época y monumentales.

Características generales

SANAREG es una emulsión de agua de alquilsilano, no peligrosa, no tóxica y libre de VOC. La aplicación de SANAREG no altera la transpirabilidad original de la pared.

Especialmente indicado en combinación con el ciclo de revocos deshumidificantes naturales UNTERSANA, SANATIGH y SANASTOF. Así como UNTERSANA, CALEOSANA y SANASTOF.


Consumos


De 0,10 a 0,20 kg de SANAREG por cada metro cuadrado de superficie a tratar, sobre la base de la porosidad del soporte.


Campos de uso

Inhibición de eflorescencias salinas en las intervenciones de saneado deshumidificante con la aplicación de revocos macroporosos de saneado.


Características fundamentales


 Conservabilidad:
12 meses

 Peso específico:
0.99 kg/dm³

 Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

 Usar con gafas protectoras

 Usar con guantes protectores

 Colores disponibles
Blanco

Especificaciones técnicas

pH: 6-8 _

Punto de inflamabilidad: >70 °C

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Hormigón
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de ladrillo perforado
- Mamposterías de piedra



www.azichem.com

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Preparación de los soportes

Eliminar las suciedades y las manifestaciones salinas mediante cepillado enérgico; eliminar a continuación el polvo residual. Las superficies deberán ser lo más posible secas en el momento de aplicación.

Modo de uso

Aplicar SANAREG mediante nebulización, procediendo de abajo hacia arriba: la aplicación puede también hacerse con brocha de cerdas largas. Después de algunas horas eliminar los excedentes superficiales. En el caso de posterior aplicación de revocos, pinturas etc., enjuagar previamente y cuidadosamente las superficies tratadas.

No utilizar para superficies destinadas a permanecer "a la vista" salvo verificación preliminar de los resultados de aplicaciones.

SANAREG es una solución moderadamente cáustica en la fase aplicativa: no ingerir, usar guantes, gafas y prendas protectoras, adoptar los necesarios medios de precaución.

SANAREG es a base acuosa, por este motivo su eficacia no se ve afectada también si el soporte no resulta perfectamente seco al momento de la aplicación.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

No utilizar para superficies destinadas a permanecer "a la vista" salvo verificación preliminar de los resultados de aplicaciones.

SANAREG es una solución moderadamente cáustica en la fase aplicativa: no ingerir, usar guantes, gafas y prendas protectoras, adoptar los necesarios medios de precaución.

SANAREG es a base acuosa, por este motivo su eficacia no se ve afectada también si el soporte no resulta perfectamente seco al momento de la aplicación.

SANAREG es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer