



CSX.0358

CONSILEX NO-STAIN WV

Solución agua y aceites repelente, resistente a las manchas

Código de Aduana

3824 9970

Embalajes

- Bidón 5 kg
- Bidón 25 kg

Aplicación

- Impregnación
- Pulverización sin aire a baja presión
- Pincel
- Rociador

Familia
Consilex

Tipo
Tratamientos repelentes del agua y el aceite para materiales naturales y artificiales, así como suelos de hormigón

Líneas de productos

- Aqua
- Building
- Opus
- Sanageb


Categorías funcionales

- Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías
- Mejora de la capacidad hidrófuga e/o impermeabilidad de morteros, enlucidos y hormigones

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Certificaciones y normativas



Descripción del del producto

CONSILEX NO-STAIN WV es un producto repelente al agua y los aceites, resistente a las manchas y de bajo impacto medioambiental, especialmente adecuado para el tratamiento de materiales absorbentes y porosos. La sustancia activa penetra en el sustrato mineral absorbente por impregnación capilar, manteniendo la apariencia original y protegiendo el material tratado de la eflorescencias salinas, aceites, grasas y soluciones acuosas sin producir variaciones cromáticas, variar la permeabilidad al vapor de agua ni superficies brillantes o pegajosas.

Consumos

De 0,15 a 0,25 kg de CONSILEX NO-STAIN WV por metro cuadrado de superficie a tratar, en función de la porosidad del soporte.

Campos de uso

Tratamiento impregnante, repelente al agua y a los aceites, resistente a las manchas, no pelicular, incoloro, para materiales absorbentes porosos.

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Exento de solventes



No inflamable



Usar con gafas protectoras



Usar con guantes protectores



Colores disponibles

Transparente tendiendo amarillo pálido

Especificaciones técnicas

pH: 5 ± 1 _

Producto no pelicular

Sustancia inodora

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Tufo
- Piedras naturales pórfidos
- Ladrillos



www.azichem.com

Actualización del: 02/07/2021

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Preparación de los soportes

Se recomienda tratar superficies previamente limpiadas de sales solubles y suciedad, prestando atención a eliminar también las partes con poca adherencia superficial. Es indispensable cerrar cualquier grieta de más de 0,3 mm. Aplicar sobre superficies secas. En caso de lluvia o lavado de las superficies, espere 3 días antes del tratamiento a una temperatura de al menos 20 °C.

Modo de uso

Las soluciones CONSILEX NO-STAIN WV se aplican con brocha o pulverizador de baja presión directamente sobre las superficies a tratar y adecuadamente preparadas. Debido a la heterogeneidad de los sustratos que pueden tratarse con CONSILEX NO-STAIN WV, se recomienda realizar pruebas preliminares en los sustratos para verificar la concentración, la cantidad necesaria de producto diluido que se utilizará y las variaciones cromáticas causadas por tratamientos anteriores.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Los contenedores abiertos deben ser utilizados inmediatamente. Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.



www.azichem.com

Actualización del: **02/07/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

CONSILEX NO-STAIN WV es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **02/07/2021**
Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer