



Famiglia
Consilex

Tipologia
Soluzioni silaniche o silossaniche in dispersione acquosa

Linee prodotti

- Aqua
- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Categorie funzionali

- **Miglioramento della capacità idrorepellente e/o impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi**
- **Impermeabilizzazione liquida di manufatti cementizi**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

CSX.0377

PRERIT SURFACE

Soluzione idro-oleo repellente per pavimentazioni in ghiaietto lavato

Imballaggi

- Tanica da 5 kg
- Tanica da 25 kg

Applicazione

- Impregnazione
- Nebulizzazione airless a bassa pressione
- Spruzzo

Descrizione del prodotto

Protettivo idro-oleo repellente trasparente non pellicolare, basato su una nano dispersione di composti del silicio. Specifico per pavimentazioni in ghiaietto lavato, protegge il manufatto dalle intemperie, dai cicli di gelo e disgelo e dagli aggressivi atmosferici. Non altera il colore del supporto e non modifica l'aspetto e la traspirabilità originarie.

Informazioni aggiuntive

PRERIT SURFACE è caratterizzato da basse emissioni di sostanze volatili VOC e dall'assenza di infiammabilità e tossicità. La sostanza attiva penetra nella porosità, aderisce al supporto e contrasta la penetrazione e l'avanzamento dei liquidi senza bloccare la traspirabilità del supporto.

La particolare struttura chimica di PRERIT SURFACE ne assicura l'elevata stabilità agli alcali e quindi la durata nel tempo.

Il prodotto si differenzia da altri trattamenti presenti sul mercato per le seguenti caratteristiche:

- non infiammabile
- non pellicolare
- bassi VOC
- stabile in acqua
- senza emulsionanti
- ecologico
- durata nel tempo
- totale trasparenza
- assenza di variazioni cromatiche superficiali
- ottima traspirabilità al vapore d'acqua
- elevato effetto perlante
- resistenza agli acidi e agli alcali
- resistenza ai raggi U.V.
- assenza di sottoprodotti di reazione dannosi alle persone e all'ambiente

Consumi

Da 0,10 a 0,15 kg di PRERIT SURFACE per ogni metro quadrato di superficie da trattare.

Campi d'impiego

Trattamento impregnante, idro-oleo repellente, non pellicolare, totalmente trasparente, incolore, di pavimentazioni architettonica in ghiaietto lavato FLOORTECH PRERIT.

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
12 mesi



Esente da solventi



Non infiammabile



Usare indossando guanti protettivi



Usare indossando occhiali protettivi



Colori disponibili
Trasparente

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **07/09/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Specifiche tecniche

Prodotto non-pellicolare

Punto d'infiammabilità: > 95 °C

Sostanza inodore

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Calcestruzzo
- Prefabbricati

Preparazione dei supporti

Si consiglia di trattare superfici precedentemente pulite da sali solubili e sporcizia avendo cura di eliminare anche le parti con scarsa aderenza superficiale. E' sempre indispensabile chiudere le fessure superiori a 0,3 mm. Applicare su superfici asciutte. In caso di pioggia o di lavaggio delle superfici, attendere l'asciugatura del supporto.

Modalità d'impiego

Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, curando la migliore saturazione del supporto. PRERIT SURFACE è fornito pronto all'uso. La quantità di prodotto da utilizzare dipende dalla porosità e dall'assorbimento del supporto da trattare e generalmente varia da 100 a 150 g/metro quadrato.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

PRERIT SURFACE è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **07/09/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer