



FLR.0009

WOODKOLL

Adesivo universale in dispersione
acquosa per pavimenti in legno

Imballaggi

- Secchio da 10 kg
- Secchio da 5 kg
- Secchio da 20 kg

Applicazione

- Spatola dentata

Famiglia
Floortech

Linee prodotti
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**
• **Floor**

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Collanti e stucchi per pavimentazioni

Categorie funzionali
• **Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.**

Aspetto
Liquido denso

Descrizione del prodotto

Adesivo universale in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

Campi d'impiego

Incollaggio di pavimenti in legno non verniciati, parquet lamellare, lamparquet su sottofondi in cemento o altri tipi di sottofondi assorbenti.

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
6 mesi



Temperatura di applicazione:
+ 15 / + 25 °C



Usare indossando guanti protettivi



Colori disponibili
Avana

Specifiche tecniche

Pedonabilità: 3-4 gg

Residuo secco: 60-70 %

Viscosità (20° C; Brookfield): 75000-105000 cP

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Massetti di sottofondo

Modalità d'impiego

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Stendere il collante sul sottofondo con apposita spatola a dentatura larga (n° 5) lavorandolo in modo da incorporare l'eventuale polverosità residua. L'applicazione del collante va eseguita in piccole zone onde evitare la formazione della pellicola superficiale prima della posa del legno. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere < 2% (non usare WOODKOLL su massetti ad essiccazione rapida o anidrite).

Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%.

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

Preparazione dei supporti

Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con prodotti adeguati in modo da favorire una perfetta adesione del collante. Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Non usare WOODKOLL per la posa di parquet prefiniti. Per la posa di lamparquet o listoncini evitare l'incollaggio sui fianchi. Non usare WOODKOLL su massetti ad essiccazione rapida o anidrite.

Ambientare il prodotto a 20° C prima dell'applicazione.

WOODKOLL è prodotto/distribuito da



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398