



FLR.0009 **WOODKOLL**

Adesivo universal em dispersão aquosa para pavimentos em madeira

Embalagens

- Balde 10 kg
- Balde 5 kg
- Balde 20 kg

Aplicação

- Espátula dentada

Família
Floortech

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb
• Floor

Componentes
Monocomponente

Tipologia
Adesivos e estuques para pisos

Categorias funcionais
• Colagem e estuque de azulejos, pisos, parquetes, etc.

Aspetto
Líquido denso

Descrição do produto

Adesivo universal em dispersão aquosa para a colagem de pavimentos em madeira não pintados, parquet laminar, lamparquete sob subsolos em cimento ou outros tipos de subsolos absorventes.

Campos de uso

Colagem de pavimentos em madeira não pintados, parquet lamelar, lamparquete sobre subsolos em cimento ou outros tipos de subsolos absorventes.

Características fundamentais



Conservação:
6 meses



Temperatura de uso:
+ 15 / + 25 °C



Utilizar usando luvas protetoras



Cores disponíveis
Avana

Especificações técnicas

Resíduo seco: 60-70 %

Tráfego de peões: 3-4 dia

Viscosidade (20° C; Brookfield): 75000-105000 cP

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Betonilhas de substrato

Modalidade de emprego

Ambientar o produto antes do uso. Estender o colante no subsolo com a relativa espátula com dentes largos (n° 5) trabalhando de modo a incorporar o possível empoeiramento residual. A aplicação do colante deve ser efetuada em pequenas áreas para evitar a formação da película superficial antes do assentamento da madeira. Antes da colagem, verificar sempre a humidade do revestimento que deverá ser < 2% (não usar WOODKOLL sobre revestimentos de secagem rápida ou anidrido). Temperatura ambiente de 15 a 25°C, humidade relativa não superior a 75%.

Usar sempre sistemas adequados de proteção individual. Consultar sempre a ficha técnica e de segurança do produto.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Preparação dos suportes

Verificar sempre a humidade do subsolo e da madeira com os relativos instrumentos. A medição de humidade do subsolo deve ser efetuada em profundidade (cerca de 2-3 cm) com higrómetro em frascos de carboneto de modo a excluir a possível presença de substâncias fortemente higroscópicas (como pedra-pomes, vermiculita), as quais podem ceder humidade nele contida com conseqüente aumento de volume do pavimento. Não pousar sobre revestimentos não protegidos por possíveis retornos de humidade (interpor sempre uma adequada bainha de retenção do vapor). Os subsolos cimentícios magros ou quebradiços deverão ser consolidados com produtos adequados de modo a favorecer uma perfeita adesão do colante. Não pousar em locais que não sejam munidos com ferragens ou fechos. Não pousar se as paredes e os tetos do local não estiverem bem secos.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não usar WOODKOLL para o assentamento de parquetes pré-acabados. Para o posicionamento de lamparquete ou ripas, evitar a colagem nos lados. Não usar WOODKOLL sobre revestimentos de secagem rápida ou anidrido. Ambientar o produto a 20° C antes da aplicação.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer