



FLR.0009

WOODKOLL

Adeziv universal în dispersie
apoasă pentru pardoseli din lemn

Ambalaje

- Găleată 10 kg
- Găleată 5 kg
- Găleată 20 kg

Aplicare

- Spatulă cu dinți

Familie
Floortech

Linii de produse

- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Adezivi și chituri pentru pardoseli

Categorii funcționale

- Lipirea și chitirea dalelor, plăcilor ceramice, parchetului etc

Aspect
Lichid dens


Descrierea generală a produsului


Adeziv universal în dispersie apoasă pentru lipirea pardoselilor din lemn nevopsit, parchet lamelar, parchet tratat pe substraturi din beton sau alte tipuri de substraturi absorbante.


Domenii de utilizare

Lipirea pardoselilor din lemn nevopsit, parchet lamelar, parchet tratat pe substraturi din beton sau alte tipuri de substraturi absorbante.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
6 luni

 Temperatura de utilizare:
+ 15 / + 25 °C

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Culori disponibile
Avana

Specificații tehnice

Reziduu sec: 60-70 %

Trecere pietonală: 3-4 zi

Vâscozitate (20° C; Brookfield): 75000-105000 cP

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Șape de substrat

Aplicare

Înainte de utilizare, produsul trebuie să aibă aceeași temperatură cu cea a mediului ambiant. Întindeți adezivul pe substrat cu ajutorul gletierei cu dinți mari (nr. 5), lucrând astfel încât să încorporați eventualele resturi de praf. Aplicarea adezivului trebuie efectuată pe zone mici, tocmai pentru a evita formarea peliculei pe suprafață înainte de montarea lemnului. Înainte de lipire verificați întotdeauna umiditatea șapei care trebuie să fie < 2% (nu utilizați WOODKOLL pe șape cu uscare rapidă sau anhidrit). Temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 15 și 25°C, iar umiditatea relativă maximum 75%.

Utilizați întotdeauna dispozitive corespunzătoare de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului.

Pregătirea suporturilor

Verificați întotdeauna umiditatea substratului și a lemnului cu instrumentele corespunzătoare. Măsurarea umidității substratului trebuie făcută în profunzime (aproximativ 2-3 cm) cu higrometrul cu fiolă de carbură pentru a exclude o posibilă prezență a unor substanțe puternic higroscopice (cum ar fi piatra ponce, vermiculita), care, prin degajarea umidității pe care o conțin, duc la umflarea pardoselii. Nu aplicați pe șapele care nu sunt protejate împotriva unor eventuale creșteri de umiditate (aplicați întotdeauna un înveliș de etanșare împotriva vaporilor). Substraturile de ciment subțiri sau netezite trebuie consolidate cu produse corespunzătoare pentru a favoriza aderența perfectă a adezivului. Nu aplicați în încăperi care nu au ferestre sau uși. Nu aplicați dacă pereții și tavanele încăperii nu sunt bine uscate.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +10°C și +30°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu utilizați WOODKOLL pentru montarea parchetului prefabricat. Pentru montarea parchetului tratat sau a parchetului fâșii, evitați lipirea pe părțile laterale. Nu utilizați WOODKOLL pe șape cu uscare rapidă sau anhidrit. Înainte de aplicare, produsul trebuie să aibă temperatura de 20° C.

WOODKOLL este produs/distribuit de



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398