



FLR.0147

SANAKOLL

Adesivo a base di calce idraulica per incollaggi, rivestimenti e rasature

Codice Doganale

3824 5090

Imballaggi

- Sacco da 25 kg

Applicazione

- Spatola dentata

Famiglia
Floortech

Linee prodotti

- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Collanti e stucchi per pavimentazioni

Categorie funzionali

- Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.
- Incollaggio e rasatura di pannelli modulari termo-isolanti

Aspetto
Polvere

Certificazioni e normative



EN 998-1

Malte da intonaci interni ed esterni - Malta per scopi generali (GP)

Descrizione del prodotto

Adesivo, rasante monocomponente a base di calce idraulica, per l'incollaggio di mattonelle, piastrelle ecc., su supporti edili stagionati e compatti; specifico anche per l'installazione di pannelli legno-magnesio, sughero e altre tipologie di pannelli modulari ecologici, nella costruzione di "cappotti naturali" (interni ed esterni), negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Consumi


Utilizzare da 3 a 5 kg/m² di SANAKOLL in base al tipo di supporto e al tipo di materiale da incollare.


Campi d'impiego


Incollaggio di mattonelle e piastrelle, accertatamente porose, mediamente assorbenti ed assolutamente non clinkerizzate (utilizzo solo per pavimentazioni interne). Incollaggio e rivestimento a rasatura di pannelli ed elementi modulari in legno mineralizzato, sughero, ecc..

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Diametro massimo aggregato:
0.3 mm

 Miscelare con acqua:
16-18 %

 Pot life:
60 - 75 min

 Temperatura di applicazione:
+6 / +30 °C

 Colori disponibili
Nocciola chiaro

Specifiche tecniche

Legame di aderenza (UNI EN 1015-12): 1.5 N/mm²

Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1650 kg/m³

Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 17 N/mm²

Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): > 5 N/mm²

Traspirabilità: 12 - 13 μ



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: 1/3

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Massetti di sottofondo

Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili, organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse.

Modalità d'impiego

Immettere gradualmente nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, SANAKOLL e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino alla totale eliminazione dei grumi. Le modalità d'impiego si differenziano in funzione dei materiali di supporto e della specifica destinazione d'uso.

Per l'incollaggio su sottofondi ordinari, assorbenti, in interni, stendere il prodotto con spatola dentata in strati continui di spessore adeguato e quindi porre in opera gli elementi da installare (mattonelle e piastrelle, pannelli, ecc.), con le modalità appropriate ed usuali, esercitando la pressione necessaria per promuovere l'aderenza.

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.

Accertare preliminarmente la sussistenza delle indispensabili resistenze meccaniche del supporto.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

SANAKOLL è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**