



FLR.0147

SANAKOLL

Adesivo a base de cal hidráulica para colagens, revestimentos e alisamentos

 **Cód. Alfandegário**

3824 5090

 **Embalagens**

- Saco 25 kg

 **Aplicação**

- Espátula dentada

Família
Floortech

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb
• Floor

Componentes
Monocomponente

Tipologia
Adesivos e estuques para pisos

Categorias funcionais
• Colagem e estuque de azulejos, pisos, parquet, etc.
• Colagem e alisamento de painéis modulares termo-isolantes

Aspetto
Pó

Certificações e normativas



EN 998-1

Argamassas de rebocos internos e externos - Malta para finalidades gerais (GP)

Descrição do produto

Adesivo, alisante monocomponente a base de cal hidráulica, para a colagem de azulejos, ladrilhos, etc., em suportes de construção maturados e compactos; específico também para a instalação de painéis de madeira-magnésio, cortiça e outras tipologias de painéis modulares ecológicos, na construção de "revestimentos naturais" (internos e externos), nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

Consumos

Utilizar de 3 a 5 kg/m² de SANAKOLL com base no tipo de suporte e no tipo de material a ser colado.


Campos de uso


Colagem de azulejos e ladrilhos, acertadamente porosos, mediantemente absorventes e absolutamente não "clinkerizadas" (uso apenas para pisos internos). Colagem e revestimento com alisamento de painéis e elementos modulares de madeira mineralizada, cortiça, etc.


Características fundamentais


 Conservação:
12 meses

 Diâmetro máximo agregado:
0.3 mm

 Misturar com água:
16-18 %

 Pot-life:
60 - 75 min

 Temperatura de uso:
+6 / +30 °C

 Cores disponíveis
Avelã claro

Especificações técnicas

Densidade (UNI EN 1015-6): 1650 kg/m³

Ligação de aderência (UNI EN 1015-12): 1.5 N/mm²

Resistência à compressão (UNI EN 1015-11): > 17 N/mm²

Resistência à flexão (UNI EN 1015-11): > 5 N/mm²

Transpiração: 12 - 13 µ

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Atualização em: 25/08/2020
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/3

Limpeza instrumentos

• Água

Suportes consentidos

• Rebocos
• Betão
• Argamassas cimentícias de cal e mistas
• Betonilhas de substrato

Preparação dos suportes

Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas.

Modalidade de emprego

Introduzir gradualmente no misturador cerca de 2/3 da água de amassatura. Adicionar, gradualmente, SANAKOLL e a água ainda necessária, prolongando a mistura até a total eliminação dos grumos. As modalidades de emprego se diferenciam em função dos materiais de suporte e da específica destinação de uso.

Para a colagem em substratos ordinários, absorventes, em interiores, espalhar o produto com espátula dentada em estratos contínuos de espessura adequada e então aplicar os elementos a instalar (azulejos e ladrilhos, pincéis, etc.), com as modalidades apropriadas e usuais, exercendo a pressão necessária para promover a aderência.

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Proteger as superfícies frescas da exposição directa ao sol, à chuva e ao vento, cuidar da maturação húmida, prolongada.

Acertar previamente a subsistência das indispensáveis resistências mecânicas do suporte.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer

SANAKOLL produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: **3/3**