



Familia
Floortech

Tipo
Aglomerantes y estuques para pavimentaciones

Líneas de productos
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorías funcionales
• **Encolado y plastecido de baldosas, parqueté, etc.**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Polvo

FLR.0164

SANASTUCK

Estuco adhesivo a la cal hidráulica, para rejuntar las llagas en pavimentos

Código de Aduana

3824 5090

Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

Aplicación

- Llama de esponja
- Esponja

Descripción del del producto

Compuesto adhesivo de elevada transpirabilidad y modelabilidad, a base de cal hidráulica, para la el rejuntado de las llagas entre azulejos, baldosas etc. en aplicaciones horizontales y verticales, en las intervenciones de la bioconstrucción, en las nuevas construcciones y en la restauración de edificios de época y monumentales.

Características generales

Producto compuesto de cal hidráulica, botticino, caolín, caseína cálcica, sales de amonio y fibras naturales. No contiene cemento, disolventes, resinas o agregados radio emisivos.

Consumos

Utilice de 0,5 a 2 kg de SANASTUCK por cada metro cuadrado de superficie a estucar.

Campos de uso

Rejuntado de llenado de llagas entre baldosas y azulejos, en pavimentos interiores de edificios.

Características fundamentales

 Conservabilidad: 12 meses	 Diámetro máximo agregado: 0.3 mm
 Mezclar con agua: 14-16 %	 Pot life: 60 min
 Temperatura de uso: +8 / +30 °C	 Colores disponibles Avellana claro

Especificaciones técnicas

Endurecimiento completo (a 20°C): 14 día

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Baldosas
- Bloque delgado de hormigón de fundación

Preparación de los soportes

Los soportes de aplicación deben estar limpios, íntegros, exentos de suciedades, polvo, partes quebradizas y/o incoherentes y suficientemente húmedos.



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Verter en el mezclador, o en un cubo de obra, aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta; añadir gradualmente SANASTUCK y el agua necesaria todavía, alargando la mezcla hasta obtener una pasta exenta de grumos, de la consistencia deseada. Realizar el rejuntado como de costumbre. El agua de la pasta necesaria será igual aprox. al 14-16% en peso (3,5-4 litros por saco de 25 kilogramos).

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Para comprobar la idoneidad del producto, en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.

Cuidar la protección y la maduración húmeda de superficies frescas, expuestas.



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

SANASTUCK es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer