



FLR.0164

## SANASTUCK

Stucco adesivo alla calce idraulica, per colmare fughe nelle pavimentazioni

### Codice Doganale

3824 5090

### Imballaggi

- Sacco da 25 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

### Applicazione

- Frattazzo di spugna
- Spugna

Famiglia  
**Floortech**

Linee prodotti  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Componenti  
**Monocomponente**

Tipologia  
**Collanti e stucchi per pavimentazioni**

Categorie funzionali  
• **Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.**

Aspetto  
**Polvere**

## Descrizione del prodotto

Composto adesivo ad elevata traspirabilità e modellabilità, a base di calce idraulica, per la colmataura delle fughe fra mattonelle, piastrelle ecc. in applicazioni orizzontali e verticali, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

## Informazioni aggiuntive

Prodotto costituito da calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sali di ammonio e fibre naturali. Non contiene cemento, solventi, resine o aggregati radioemissivi.

## Consumi


Utilizzare da 0,5 a 2 kg di prodotto per ogni metro quadrato di superficie da stuccare.

## Campi d'impiego


Stuccatura riempitiva delle fughe tra piastrelle e mattonelle, nelle pavimentazioni interne di edifici.


## Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:  
12 mesi

 Diametro massimo aggregato:  
0.3 mm

 Miscelare con acqua:  
14-16 %

 Pot life:  
60 min

 Temperatura di applicazione:  
+8 / +30 °C

 Colori disponibili  
Nocciola chiaro

## Specifiche tecniche

Indurimento completo (a 20°C): 14 gg

### Pulizia strumenti

- Acqua

### Supporti consentiti

- Mattonelle e piastrelle
- Massetti di sottofondo

## Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare puliti, integri, esenti da imbrattamenti, polvere, parti friabili e/o incoerenti e sufficientemente umidi.

## Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore, o in un secchio da cantiere, circa i 2/3 dell'acqua d'impasto; aggiungere gradualmente SANASTUCK e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere un impasto privo di grumi, della consistenza desiderata. Realizzare le stuccature come consuetudine. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 14-16% in peso (3,5-4 litri per sacco da 25 kg).

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Pagina: 1/2

## Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Per verificare l'idoneità del prodotto, in funzione delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

Curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici fresche, esposte.

*SANASTUCK è prodotto/distribuito da*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)