



FLR.0210

UNIKOLL

Einkomponentiger Klebstoff auf Basis von hydraulischem Bindemittel

Zollcode

3824 5090

Verpackungen

- Sack 25 kg
- Palette: 50 x (Sack 25 kg)

Anwendungen

- Zahnspachtel

Familie
Floortech

Produktlinien
• **Building**
• **Opus**
• **Floor**

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Kleber und Stuck für Böden

Funktionskategorien
• **Kleben und Verfugen von Fliesen, Kacheln, Parquet, usw.**

Erscheinungsbild
Pulver

Zertifikate und Richtlinien



EN 12004-1:2017

Klebstoffe für Keramikfliesen

Beschreibung des Produkts

Einkomponentiger Klebstoff, schnell abbindend und feuchtigkeitsspendend, basierend auf Spezialzementen, frei von schädlichen Zusätzen, Stärke-Derivate haftvermittelnde, ausgewählte Quarz- und Kalksteinsande, reaktive hoch puzzolanischen Filler und cellulosischen Verdickungsmittel.

Verbrauch

Je nach Art des Trägers und des zu verklebenden Materials 3 bis 5 kg/m² des Produktes verwenden.

Verwendungsbereiche

Verleimung von Fliesen, Keramik, Terrakotta, Sandstein, Natur- und / oder rekonstruierter Stein, etc., auf horizontalen und vertikalen Flächen, sowohl Innen als auch Außen. Regularisierende Glättung. Verkleben und Glätten von modularer Elementen bei isolierenden Beschichtungen: Polystyrol Platten, Magnesia-Holzstein-Platten, Holzzementplatten, etc.. Nicht Anwenden auf: - Untergründen in Gips oder Anhydrit - Untergründen, die Bewegungen ausgesetzt sind - Untergründen mit Schutzfolie

Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:
8 Monate



Maximaler Aggregatdurchmesser:
0.4 mm



Mit Wasser mischen:
28 %



Nutzungstemperatur:
+5 / +30 °C



Pot life:
60 min



Verfügbare Farben
Grau

Technische Spezifikationen

Adesione a trazione iniziale (UNI EN 1348:2008): 1.16 N/mm²

Adesione a trazione trascorsi 30' (UNI EN 1346:2007): 1.34 N/mm²

Scivolamento (UNI EN 1308:2007): < 0.5 mm



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf
www.azichem.de/disclaimer

Seite: 1/3

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Beton
- Fertigbau
- Tuffstein
- Mauerwerk aus Lochziegeln
- Stein-Mauerwerk
- Fliesen und Kacheln
- Untergrundestrich

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen angemessen Ausgereift und in geeigneter Weise aufgeraut, sauber, frei von Verunreinigungen jeglicher Art, brüchigen und losen Stellen, Staub, etc. sein. Eventuelle Spuren von Öl, Fett, Trennmittel, Wachse, Anstriche etc., sowie jede Substanz mit Antihafwirkung müssen vorab entfernt werden.

Verwendungsart

Für jeden 25 kg-Sack UNIKOLL, 6-6,3 Liter sauberes Wasser hinzufügen und mit einem mechanischen Mischwerk gründlich, bis zum Erhalt einer homogenen und klumpenfreien Mischung vermischen. Nach ein paar Minuten warten, nochmals umrühren und mit einem Zahnpachtel den Klebstoff auftragen.

Die Artefakte (Fliesen oder andere Beschichtungen) sind mit einer leichten Druckbewegung aufzubringen, so daß die gesamte Oberfläche in perfektem Kontakt mit dem Klebstoff ist. Eventuelle Anpassungen müssen innerhalb von 10-12 Minuten nach Einbau durchgeführt werden. Für Außenanwendungen, eine kontinuierliche Klebstoffschicht auf der Rückseite des Artefakts auftragen.

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Nicht bei direkter Sonnenstrahlung und / oder Regen auftragen. Den Schutz für mindestens 24 Stunden warten.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf www.azichem.de/disclaimer

UNIKOLL hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer