



Familia
Intotech

Tipo
Morteros tixotrópicos de fraguado rápido a base de cal hidráulica para fijaciones y anclajes

Líneas de productos
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorías funcionales
• **Fijación y anclaje de conectores metálicos, insertos y bastidores**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Polvo

INT.0153

SANAFIRM

Compuesto rápido, a base cal y aluminatos, para fijaciones y anclajes

Código de Aduana

3824 5090

Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

Aplicación

- Paleta
- Espátula

Descripción del del producto

Compuesto adhesivo, tixotrópico, fibroreforzado, a base de cal hidráulica, de rápido endurecimiento, para la fijación y el anclaje, en los cuerpos de muros, de estructuras, inserciones, placas, armazones, barras, sanitarios, etc. , en las intervenciones de la bioconstrucción y en las nuevas construcciones y en restauración de edificios de época y monumentales.

Características generales

SANAFIRM está hecho por cal hidráulica, botticino, arenas de cuarzo, caolín, aluminatos y fibras naturales. No contiene cemento, resinas, disolventes y elementos radio emisivos.











Consumos

Aproximadamente 1,6 kg de SANAFIRM por cada decímetro cúbico de volumen a llenar.

Campos de uso

Fijación y anclaje, en los cuerpos de los muros, de placas, chasis de puertas y ventanas, lavabos, wáter y sanitarios en general, barras, conectores e inserciones metálicas etc.

Características fundamentales

 Conservabilidad: 6 meses	 Diámetro máximo agregado: 2 mm
 Mezclar con agua: 15-16 %	 No inflamable
 Peso específico: 1.800 kg/dm ³	 Pot life: 15 min
 Producto de fraguado rápido	 Temperatura de uso: +6 / +30 °C
 Usar con guantes protectores	 Colores disponibles Gris

Especificaciones técnicas

Endurecimiento al tacto (a 20°C): 8 h
Endurecimiento completo (a 20°C): 36 h



www.azichem.com

Actualización del: **05/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Ladrillos
- Mamposterías mistas
- Mamposterías de ladrillo perforado
- Mamposterías de piedra
- Bloque delgado de hormigón de fundación

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "saturadas a superficie seca".

Modo de uso

Verter en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta; añadir gradualmente SANAFIRM y el agua necesaria todavía, alargando la mezcla, hasta obtener una mezcla homogénea, carente de grumos, de la consistencia deseada. Aplicar con espátula o paleta. El agua de la pasta aproximadamente necesaria es igual al 15-16% en peso (3,5-4 litros por saco de 25KG).

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



www.azichem.com

Actualización del: **05/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Se aconseja mezclar sólo el material inmediatamente necesario, visto el corto pot life del producto.

SANAFIRM es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **05/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer