



INT.0153

SANAFIRM

Composto rapido, a base calce e alluminati, per fissaggi ed ancoraggi

Codice Doganale

3824 5090

Imballaggi

- Sacco da 25 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

Applicazione

- Cazzuola
- Spatola

Famiglia
Intotech

Linee prodotti
• Building
• Opus
• Sanageb

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Malte tixotropiche a presa rapida a base di calce idraulica per fissaggi e ancoraggi

Categorie funzionali
• Fissaggio e ancoraggio di connettori metallici, inserti e telai

Aspetto
Polvere

Descrizione del prodotto

Composto adesivo, tixotropico, a base di calce idraulica, fibrorinforzato, a rapido indurimento, per il fissaggio e l'ancoraggio, nei corpi murari, di strutture, inserti, piastre, telai, barre, sanitari ecc., negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

SANAFIRM è costituito da calce idraulica, botticino, sabbie di quarzo, caolino, alluminati e fibre naturali. Non contiene cemento, resine, solventi ed elementi radioemissivi.











Consumi

Circa 1,6 kg di SANAFIRM per ogni decimetro cubo di volume da riempire.

Campi d'impiego

Fissaggio e ancoraggio, nei corpi murari, di piastre, telai di porte e finestre, lavandini water e sanitari in genere, barre, zanche, connettori e inserti metallici ecc..

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità: 6 mesi	 Diametro massimo aggregato: 2 mm
 Miscelare con acqua: 15-16 %	 Non infiammabile
 Peso specifico: 1.800 kg/dm ³	 Pot life: 15 min
 Prodotto a rapida presa	 Temperatura di applicazione: +6 / +30 °C
 Usare indossando guanti protettivi	 Colori disponibili Grigio

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 8 h

Indurimento completo (a 20°C): 36 h

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in laterizio forato
- Murature in pietra
- Massetti di sottofondo

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/08/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto; aggiungere gradualmente SANAFIRM e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione, sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata. Applicare con cazzuola o spatola. L'acqua di impasto indicativamente necessaria è pari al 15-16% in peso (3,5-4 litri per sacco da 25kg).

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Si consiglia di impastare solo il materiale immediatamente occorrente, data il breve pot life del prodotto.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/08/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

SANAFIRM è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **05/08/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**