



Família
Intotech

Tipologia
Rebocos a base de cal hidráulica

Linhas de produtos
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorias funcionais
• **Reboco de paredes com rebocos e suavização**
• **Saneamento de paredes húmidas com rebocos desumidificantes**
• **Saneamento termo-isolante de paredes**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Pó

INT.0169

SANAWARME

Reboco isolante, desumidificante, com elevada capacidade termoacústica

Cód. Alfandegário

2522 3000

Consumos

6 kg /m²/cm

Embalagens

- Saco 13 kg
- Pallet: 50 x (Saco 13 kg)

Aplicação

- Colher de pedreiro
- Máquina de rebocar
- Bomba
- Esquadro

Certificações e normativas



EN 998-1

Argamassas de rebocos internos e externos - Malta para isolamento térmico (T)



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Produto da linha Sanageb, a linha de produtos de Azichem Srl dedicada desde 1994 aos produtos para a bioconstrução, as construções eco-sustentáveis, a bio-arquitetura e as intervenções de reabilitação e conservação na construção histórica-ambiental.

Descrição do produto

Reboco térmico, de revestimento, macroporoso, com elevado isolamento térmico e acústico, de densidade média equivalente a cerca de 540 kg/m³, a base de cal hidráulica, perlite expandida, granulados de cortiça e agentes específicos e antissalinos para a desumidificação, o saneamento térmico e higrométrico de edifícios e paredes, nas intervenções de bioconstrução, novas construções e restauração de edifícios históricos e monumentos. Específico para a construção de "revestimentos minerais".

Características gerais

SANAWARME é a mais alta expressão tecnológica da Azichem no âmbito dos rebocos de saneamento. É um produto a base de cal hidráulica, mármore botticino, caulino, caseína cálcica, sal de Vichy, carbonato de cálcio, ácido tartárico, sais de amónio, perlites expandidas e fibras naturais. SANAWARME é caracterizado pelas elevadas propriedades higroscópicas, transpirantes e de isolamento térmico/acústico. É um "revestimento térmico mineral", natural, de bioconstrução, que não contém cimentos, resinas, solventes e materiais radioemissivos.

A estrutura dos revestimentos construídos com SANAWARME, particularmente adequada para absorver e dissipar, sob forma de calor, a energia acústica no interior dos poros e dos "canalículos", comporta interessante desempenho mesmo em termos de absorção acústica que, a altas frequências, alcança valores próximos a 1/3, com interessantes perspectivas na ordem da correção acústica dos ambientes internos (Relatório de Ensaio n° 214705 de 03/08/2006 emitido pelo Instituto Giordano).

Campos de uso

Execução de rebocos de revestimento tanto nas novas construções, quanto nas intervenções de restabelecimento e saneamento de velhas construções. Corretivo anticondensação e antimoho para locais internos, fora da terra e enterrados. Isolamento de pontes térmicas.

Cores disponíveis















- Avelã claro



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Características fundamentais

 Produto em Evidência	 Aplicar em duas demãos
 Aplicar em três demãos	 Conservação: 12 meses
 Diâmetro máximo agregado: 2.5 mm	 Espessura máxima recomendada: 10 cm
 Espessura mínima recomendada: 3 cm	 Material 100% eco-compatível
 Misturar com água: 43-53 %	 Não inflamável
 Pot-life: 60 - 75 min	 Resistentes aos raios UV
 Sem solventes	 Temperatura de uso: +8 / +30 °C

Especificações técnicas

Absorção capilar (UNI EN 1015-18): 0.35 kg•h^{0.5}/m²

Condutividade térmica (λ) (UNI 7745): 0.056 W/m*K

Densidade (UNI EN 1015-6): 700 kg/m³

Ligação de aderência (UNI EN 1542): 0.18 N/mm²

Módulo elástico estático (EN 13142): < 3000 N/mm²

Reação ao fogo (EN 13501-1): A1 _

Resistência à compressão (UNI EN 1015-11): > 1.5 N/mm²

Transpiração (UNI EN 1015-19): 9 μ

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- Madeira
- Fibrocimento
- Tijolos
- Paredes mistas
- Paredes com tijolos furados
- Paredes de pedra

Preparação dos suportes

Remoção do reboco em desintegração, se houver. Os corpos de paredes de aplicação deverão estar, em todo caso, limpos, íntegros, sem sujidades, poeiras, partes friáveis ou incoerentes, convenientemente saturados com água até alcançar a condição de "saturação com superfície seca".

Na presença de eflorescências salinas será necessário providenciar a sua cuidadosa remoção mediante aplicação de compressas do específico detergente ácido e conversor salino DETERG-A, em solução com água de 1:4. Para prevenir eventuais novos vazamentos de sais, utilizar os específicos tratamentos antissalinos universais em solução aquosa, SANAREG, para superfícies húmidas, ou a base de solvente, FEST SALZ, para concreções salinas consistentes, mas com superfícies perfeitamente enxutas.



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

Construção preliminar de específico chapisco de agarração, transpirante, realizado com UNTERSANA. O chapisco feito por "respingo", deve executar uma superfície áspera, corrugada, adequada a favorecer a adesão do subsequente reboco que deverá ser aplicado tempestivamente: dentro de 2-3 dias. No caso de superfícies de madeira, fixar ao suporte uma rede de fio de aço zincado, com diâmetro de 2 mm e malha de 5x5 cm, mantendo-a distanciada da superfície de 2-3 mm. Pulverizar manualmente ou mediante máquina de reboco o chapisco UNTERSANA a fim de executar uma superfície áspera, apta a favorecer a aplicação e a adesão de SANAWARME. No caso de execução do revestimento térmico SANAWARME no reboco existente, recomenda-se aplicar o chapisco superadesivo SANAPLUG.

Preparar o reboco, adicionando SANAWARME à água de amassadura, indicativamente equivalente a 60-70% em peso (8,5-9 litros por saco de 13 kg). Misturar bem até obter uma massa homogénea, cremosa, leve, sem grumos e semelhante a uma "espuma compacta". Aplicar mediante máquina de rebocar (tipo PFT modelo G4, ou similares, equipadas com pulmão para rebocos leves), na espessura requerida pelo cálculo térmico. Para pequenas metragens é possível aplicá-lo até mesmo manualmente com espátula e desempenadeira.

Regularizar as superfícies rebocadas com alisante fino de bioconstrução SANASTOF, para um consumo indicativo de 4 kg/m². "Mergulhar" na espessura do estrato de acabamento a rede em fibra de vidro ARMAGLASS 160. A aplicação das subsequentes pinturas ou rebocos finos transpirantes (da série SANAFARBE, SANAXIL ou PROTECH SIL) poderá acontecer após cerca de 28 dias; em todo caso, após o correto endurecimento do alisante, em função das efetivas condições ambientais e da perda da alcalinidade inicial.

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



Advertências, Precauções, Ecologia

Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições efetivas de uso.

Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança. Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.

As superfícies frescas do reboco aplicado deverão ser protegidas da exposição direta à luz solar, da chuva e do vento e deverá ser tratada a maturação húmida, prolongada.

Mais de 4 cm de espessura global de UNTERSANA, SANAWARME e SANASTOF é oportuno inserir na espessura central de SANAWARME uma rede de fio de aço zincado, com diâmetro de 2 mm e malha de 5x5 cm, fixada à parede mediante conectores de aço de aderência melhorada, seguindo um retículo quadrado com passo de 1 metro.



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **24/02/2018**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer