



PRS.0014

CLAYSEAL 25.20

Waterstop a base de bentonita sódica y caucho hidroexpansivo

Código de Aduana

4005 9100

Embalajes

- Caja: 6 x (Rollo 5 m)
- Pallet: 48 x (Caja 21 Kg)

Aplicación

- Martillo
- Aplicación manual

Familia
Proseal

Tipo
Juntas de estanqueidad hidroexpansivas en bentonita sódica

Líneas de productos

- Aqua
- Infratech
- Sanageb

Categorías funcionales

- Impermeabilización de los locales soterrados con productos hidroexpansivos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos
- Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías
- Realización de obras soterradas de hormigón de elevada impermeabilidad

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Cordón

Descripción del del producto

Junta waterstop sellante hidroexpansiva, preformada, para hormigón nuevo/hormigón viejo con una hermetización segura en estructuras, albañilerías y cimentaciones, realizada con una mezcla de bentonita sódica, caucho hidroexpansivo y especiales polímeros agregantes ("hydrocarbon"). CLAYSEAL 25.20 tiene una sección rectangular de 25X20 mm, confeccionada en rollos de 5 m cada uno.

Características generales

CLAYSEAL 25.20 es un waterstop en bentonita sódica de simple y fácil puesta en obra; no requiere una preparación especial de los soportes, puntos preformados etc. Será fijado mediante remaches y no requiere especiales medidas de protección. En contacto con el agua, aumenta su volumen mediante la formación de un sistema coloidal estable que garantiza la permanente hermetización de conexión; la expansión inicial esta retardada mediante un revestimiento retardador respecto al primer contacto con el agua, con el objetivo de permitir la ausencia de deformaciones en la fase inicial de endurecimiento del hormigón fresco.

Consumos

1,1 m/m: Utilice 1 metro de CLAYSEAL 25.20 por cada metro lineal, teniendo el cuidado de poner 5-10 cm de producto en los puntos de fin e inicio para garantizar la estanqueidad hidráulica permanente del sistema.

Campos de uso

Realización de unión rígida del hormigón nuevo con el viejo (no de dilatación) y conexiones de seguro y permanente caudal hidráulico.

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Peso específico:
1.4-1.5 kg/dm³



Producto hidroexpansivo:
+350 %



Temperatura de uso:
-15 / +50 °C



Colores disponibles
Negro

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: 27/08/2021

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Especificaciones técnicas

Contenido de bentonita sódica: > 60 %

Elongación a la rotura: 60 %

Expansión después de 7 días con pH 12,33: 110 %

Expansión después de 7 días con pH 7: 250 %

Peso unitario (ASTM D71): 0.67 kg/m

Resistencia al fuego DIN 4102-1: B 2 _

Preparación de los soportes

Preparar la base de colocación la más lisa y plana posible, compensando las posibles faltas de homogeneidad con REPAR TIX, y efectuando una cuidadosa eliminación de las partes quebradizas, incoherentes, pulverulentas.

Modo de uso

Extender a mano el waterstop en bentonita sódica CLAYSEAL 25.20 en la posición prevista. La fijación se efectuará mediante remaches: un clavo de acero y una arandela cada 20-25 cm aproximadamente. El sellado de juntas entre los bordillos de waterstop está garantizado por el simple acercamiento de al menos 10 cm y sin la superposición de las extremidades. Para situaciones particularmente complejas, está disponible la específica jaula en alambre de acero BENTONET, con una malla cuadrada de 13X13 mm, en perfiles de 1 metro cada uno.

El posicionamiento debe garantizar una cobertura de 10-12 cm por parte del hormigón con el objetivo de contener la acción expansiva generada por hidratación. Del mismo modo, los separadores de los encofrados deberán colocarse de manera que hay que mantener una distancia mínima de 8 cm del cordón bentonítico.

Aunque el producto tenga una expansión retardada de 48H, no se aconseja el uso en casos de temporales precoces o cuando la humedad sea excesiva (tipo en presencia de charcos).

En la hipótesis de aguas subterráneas de alto contenido salino o para la detención de residuos de la lixiviación y aguas residuales, efectuar pruebas preliminares de expansión o solicitar el específico waterstop CLAYSEAL 25.20 SW.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

CLAYSEAL 25.20 es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **27/08/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer