



PRT.0151

SANAFARBE MARMORINO FONDO

Rasante al grassello di calce
preliminare alle finiture
marmorizzate

Codice Doganale

3209 9000

Imballaggi

- Secchio da 25 kg

Applicazione

- Spatola

Famiglia
Protech

Linee prodotti

- Opus
- Sanageb

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Pitture e intonachini al grassello di calce

Categorie funzionali

- **Intonacatura di murature con intonaci e rasanti**
- **Risanamento delle murature umide con intonaci deumidificanti**
- **Rivestimenti protettivi (intonachini)**

Aspetto
Pasta

Descrizione del prodotto

Rasante minerale per esterni ed interni, a base di grassello di calce, polvere e graniglia di marmo granulometricamente equilibrati, pigmenti minerali ed agenti specifici, per la preparazione uniformante di sottofondi ruvidi o rugosi, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Preparazione specifica per la successiva applicazione di SANAFARBE MARMORINO FINITURA.

Informazioni aggiuntive

Il grassello di calce a lunga stagionatura, impiegato come legante, conferisce spiccate proprietà traspiranti, antisettiche ed antimuffa. L'elevata attitudine alla lucidatura a spatola esalta, con la pregevolezza estetica, le capacità idrorepellenti ed antiimbrattamento. La graniglia di marmo conferisce un gradevole aspetto policromo, puntinato.

La speciale formula di SANAFARBE MARMORINO FINITURA, a base di grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo, pigmenti naturali ed agenti minerali, conferisce una ottima traspirabilità al rivestimento, una spiccata attitudine antimuffa e antibatterica.

Consumi

Applicare da 1,0 a 1,3 kg di SANAFARBE MARMORINO FONDO per ogni metro quadrato di superficie da rivestire.

Campi d'impiego

Lisciatura di supporti ruvidi prima dell'applicazione con l'effetto marmorizzato di SANAFARBE MARMORINO FINITURA. Finitura super liscia da applicare sul SANASTOF in alternativa alla finitura in gesso.

Caratteristiche fondamentali



Prodotto in Evidenza



Applicare in tre mani



Conservabilità:
12 mesi



Peso specifico:
1.49 kg/dm³



Spessore massimo consigliato:
1.5 mm



Temperatura di applicazione:
+8 / +30 °C



Colori disponibili
Richiedere i colori disponibili

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: 1/3

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 4 h

Indurimento completo (a 20°C): 16-24 h

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Malte cementizie, alla calce e miste

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

Modalità d'impiego

SANAFARBE MARMORINO FONDO è pronto all'uso, sotto forma di pasta tixotropica e deve essere applicato con frattazzo inox, in due o tre passate, in funzione del grado di copertura desiderato. L'ultima mano, ove non risultino previste ulteriori finiture, dovrà essere lisciata accuratamente, con spatola o frattazzo inox, nel momento in cui il prodotto comincia ad asciugare. SANAFARBE MARMORINO FONDO può essere applicato su superfici interne ed esterne. Nel caso di intonaci cementizi o alla calce, così come di preesistenti pitture alla calce, purché compatti e non sfarinanti, l'applicazione può avvenire direttamente. Eventuali pitture di tipo organico (lavabili, a solvente, ecc.) dovranno essere rimosse. Ove sia prevista la successiva applicazione di SANAFARBE MARMORINO FINITURA, non si dovrà procedere alla lisciatura.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'adeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com. È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

Per evitare effetti antiadesivi e possibili conseguenti distacchi, porre la massima attenzione nell'evitare la "lucidatura" fra una mano e la successiva. Evitare l'applicazione in presenza di piovosità e di umidità elevata.

In funzione delle condizioni di temperatura all'atto della stesura e durante le fasi di asciugatura ed essiccazione, i colori potranno subire leggere variazioni cromatiche.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **24/08/2020**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer