



PRT.0173

SANAXIL P

Peinture non toxique respirante
au silicate potassium,
internes/externes

Code des Douanes

3209 9000

Emballages

- Seau 4 l
- Seau 14 l

Application

- Pinceau
- Rouleau
- Jet

Famille
Protech

Typologie
Fixateurs, peintures et crépis à base de silicate de potassium

Lignes produits
• Building
• Opus
• Sanageb

Catégories fonctionnelles
• Vernissages de protection (peintures)

Composants
Monocomposant

Aspect
Liquide

Description du produit

Peinture respirante, naturelle, non toxique, pour les extérieurs et intérieurs, à adhésion et structure microcristalline, à base de silicate de potassium stabilisé. Formulation à base minérale, active, à haute capacité anti-moisissure naturelle et anti-condensation, préparée selon les recettes traditionnelles, pour une utilisation dans les constructions écologiques, les nouvelles constructions et la restauration des bâtiments et monuments historiques.

Caractéristiques générales

SANAXIL P est composé de silicate de potassium et de pigments naturels. Présente une excellente respirabilité, des propriétés anti-moisissure et antibactérienne élevées. Pas de solvants, diluants, substances nocives et émissions toxiques en général, et n'a pas d'effet thermoplastiques.


Champs d'application

Peinture décorative et de restauration des intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques fondamentales

 Appliquer en deux couches

 Conservabilité:
12 mois

 Poids spécifique:
1.46 kg/dm³

 Température d'utilisation:
+8 / +30 °C

 Utiliser en portant des gants de protection

 Utiliser en portant des lunettes de protection

 Couleurs disponibles
Demander les couleurs disponibles

Spécifications techniques

Coefficient de perméabilité (UNI EN 1015-18): 0.26 kg•h^{0.5}/m²

pH: 13 _

Résidu sec (10' a 150°C): 59 %

Résistance à l'abrasion humide (EN 13300 - categoria): 2 _

Transpirabilité (UNI EN 1015-19): 50 μ



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Béton
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Préfabriqués
- Peintures et crépis

Mode d'emploi

Appliquer SANAXIL P, en utilisant un pinceau, rouleau ou au pistolet, dans la quantité de couches requises par l'état d'absorption des supports. SANAXIL P est "hors poussière" (a commencé à être consistant au toucher) après environ une heure. Il peut être recouvert au bout de 4-6 heures, et sera sec en profondeur après 10-16 heures.

SANAXIL P peut être utilisé tel quel ou dilué, avec SANAXIL FIX, pour un rapport de poids de 15 à 20%.

Préparation des supports

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée". Des peintures préexistantes (lavables, organiques, à solvant) devront être retirées.

Traiter au préalable les supports avec le fixateur spécifique SANAXIL FIX.

Stockage et Conservation

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques.



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

Ne pas appliquer sur des surfaces à base de placo, sur des surfaces non maturées, sur des surfaces humides ou chauds, avec une lumière solaire directe.

Lors de l'application, protéger le verre, le métal émaillé, l'aluminium, les tuiles polissées etc. qui peuvent être opacifiés par contact accidentel avec des solutions de silicates.

En fonction des conditions de température au moment de l'application et pendant le séchage et le durcissement, les couleurs peuvent subir de légères variations chromatiques.

SANAXIL P produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer