



Familia
Readymesh

Tipo
Fibras para hormigón de acero

Líneas de productos
• Infratech
• Floor

Categorías funcionales
• Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación
• Construcción de pavimentaciones industriales en hormigón de altas prestaciones
• Prefabricación

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Fibras

RDM.0212

READYMESH MF-500

Fibras estructurales de acero
para pavimentos de hormigón

Código de Aduana

7326 2000

Embalajes

- Saco 20 kg
- Pallet: 50 x (Saco 20 kg)

Aplicación

- Adicionar a otros componentes

Certificaciones y normativas



EN 14889-1:2006 (System 1)

Fibras para hormigón - Fibras de acero - Definiciones, especificaciones y conformidades

Descripción del del producto

Fibras de acero al carbono, obtenidas a partir del corte de hilo metálico, con perfil de adherencia mejorada, para el refuerzo tridimensional, estructural, de conglomerados cementicios en general. La adición de READYMESH MF-500 permite aumentar notablemente las prestaciones mecánicas del manufacturado en cuanto a tenacidad, ductilidad y resistencia al esfuerzo, la resistencia a las tensiones dinámicas, el comportamiento mecánico de tracción y flexión, incluso después de la formación de grietas, y la resistencia a los golpes y al desgaste.

Consumos

Variable sobre la base del tipo de trabajo a realizar y/o prestación a lograr.

Campos de uso

Realización de hormigones reforzados con fibra en general y hormigones estructurales proyectados (shotcrete, spritz-beton). Especialmente adecuados para pavimentos industriales de alta resistencia y en la prefabricación.

Características fundamentales



Producto resaltado



Conservabilidad ilimitada



Diámetro:
~1.05 mm



Geometría enganchada



Longitud:
50 mm



Peso específico:
7.8 kg/dm³



Resistente a los rayos UV



Usar con guantes protectores



Colores disponibles
Acero

Especificaciones técnicas

Desarrollo lineal: 3770 m/m³

Efecto en la consistencia del hormigón (Vebè) 25 kg/m³: 9 s

Longitud efectiva: 52 mm

Longitud nominal: 50 mm

Material no tóxico

Módulo elástico estático: 210000 N/mm²

Número de filamentos: ~2900 nr/kg

Relación de aspecto (l / d): 50 _



www.azichem.com

Actualización del: 16/02/2021

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Soportes admitidos

Hormigón, Prefabricados

Modo de uso

"Las fibras READYMESH MF-500 se deberán añadir al hormigón en la fase de mezcla. Es recomendable el vertido de las fibras directamente sobre la cinta de carga en la central de hormigonado, durante la fase de carga de los agregados. Como alternativa, se pueden introducir directamente en la autohormigonera al término de la carga del hormigón. En este caso, añadir poco a poco las fibras, de manera que se puedan dispersar adecuadamente en la matriz cementicia, y prolongar la mezcla durante al menos un minuto por cada 20 kg de fibras introducidas, con el fin de conseguir una dispersión óptima de las mismas.

Los conglomerados con READYMESH MF-500 se pueden transportar y colocar en la obra fácilmente mediante bombas, máquinas de hormigón proyectado, pavimentadoras, extrusoras (tipo "slip form paver"), etc."

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Evitar el contacto del producto con ácidos. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Una adición incorrecta de las fibras a la matriz cementicia podría provocar alteraciones, incluso sustanciales, de las prestaciones mecánicas del hormigón.



www.azichem.com

Actualización del: **16/02/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

READYMESH MF-500 es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **16/02/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer