



Famiglia
Repar

Tipologia
Malte tixotropiche a base di calce idraulica

Linee prodotti
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorie funzionali
• **Fissaggio e ancoraggio di connettori metallici, inserti e telai**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Polvere

REP.0153

SANAFIRM

Composto rapido, a base calce e alluminati, per fissaggi ed ancoraggi

 **Codice Doganale**

3824 5090

 **Imballaggi**

- Sacco da 25 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

 **Applicazione**

- Cazzuola
- Spatola

Certificazioni e normative



Sanageb - Prodotti naturali per la Bioedilizia

Prodotto della linea Sanageb, la linea prodotti di Azichem Srl dedicata dal 1994 ai prodotti per la bioedilizia e il green building, il risanamento ecologico, l'isolamento termico ed il risparmio energetico.

Descrizione del prodotto

Composto adesivo, tixotropico, a base di calce idraulica, fibrorinforzato, a rapido indurimento, per il fissaggio e l'ancoraggio, nei corpi murari, di strutture, inserti, piastre, telai, barre, sanitari ecc., negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

SANAFIRM è costituito da calce idraulica, botticino, sabbie di quarzo, caolino, alluminati e fibre naturali. Non contiene cemento, resine, solventi ed elementi radioemissivi.

Consumi

Utilizzare circa 1,6 kg di prodotto per ogni decimetro cubo di volume da riempire.

Campi d'impiego

Fissaggio e ancoraggio, nei corpi murari, di piastre, telai di porte e finestre, lavandini water e sanitari in genere, barre, zanche, connettori e inserti metallici ecc..

Colori disponibili

- Grigio

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità:
6 mesi



Diametro massimo aggregato:
2 mm



Miscelare con acqua:
15-16 %



Non infiammabile



Peso specifico:
1.800 kg/dm³



Pot life:
15 min



Temperatura di applicazione:
+6 / +30 °C



Usare indossando guanti protettivi

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 8 h

Indurimento completo (a 20°C): 36 h

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in laterizio forato
- Murature in pietra
- Massetti di sottofondo

Preparazione dei supporti

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

Modalità d'impiego

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto; aggiungere gradualmente SANAFIRM e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione, sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata. Applicare con cazzuola o spatola. L'acqua di impasto indicativamente necessaria è pari al 15-16% in peso (3,5-4 litri per sacco da 25kg).

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Si consiglia di impastare solo il materiale immediatamente occorrente, data il breve pot life del prodotto.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

SANAFIRM è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**